



KOLMAT® EASYFIT

ΑΝΑΕΡΩΒΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέσο στεγανοποίησης και στερέωσης για μεταλλικά σπειρώματα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για π.χ. κρύο και ζεστό νερό (CH), ατμό, αέριο, λάδι, γλυκούλη, αραιωμένα οξέα και βάσεις, διάφορους διαλύτες και καύσιμα και (συμπιεσμένο) αέρα. Εφαρμόζεται σε χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα μεταξύ άλλων υλικών. Ιδανικό για διαμέτρους ≤ 3" (ISO 7-1). Μέγιστη απόσταση 0.5 mm.

Δεν είναι κατάλληλο για συμπυκνωμένα οξέα και βάσεις και οξυγόνο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Άμεση χρήση σε χαμηλές πιέσεις
- Ανθεκτικό στη θερμική καταπόνηση και στους κραδασμούς
- Ανθεκτικό στις χημικές ουσίες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Πιστοποιητικά	
	Certigaz: Certifié par Certigaz NF-RAC GAZ pour l'utilisation sur les installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes (arrêté du 23 février 2018).
	DVGW: Sealing product for threaded connections in gas-and water installations
ΠΡΟΤΥΠΑ	
EN 751-1	EN 751-1 (H): Σφραγιστικά υλικά για μεταλλικά σπειρώματα συνδέσεων επαφή με 1ης, 2ης και 3ης οικογένειας αερίων και ζεστό νερό. Μέρος 1 Αναερόβιες χημικές ενώσεις.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες ≤ +10°C.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Καθαρίστε τις επιφάνειες από βρωμιά και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες με χρήση απολυμαντικού και ένα καθαρό, πολύ απορροφητικό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
2. Εφαρμόστε ομοιόμορφα στα πρώτα 4 σπειρώματα του αρσενικού μέρους και στο πρώτο σπείρωμα του θηλυκού.
3. Συναρμολογήστε αμέσως τον σύνδεσμο και αφαιρέστε τα υπολείμματα. Χρόνος ωρίμανσης : χρόνος επεξεργασίας 15 – 30 λεπτά. Λειτουργικό μετά από 1-3 ώρες, τελική ωρίμανση 12 ώρες. Δύσκολο να αποσυναρμολογηθεί μετά την ωρίμανση.

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με ένα υγρό πανί ή απολιπαντικό.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



KOLMAT® EASYFIT

ΑΝΑΕΡΪΒΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΌ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΩΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΆΤΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Μεθακρυλικός εστέρας
Αντοχή στα χημικά:	Καλό
Χρώμα:	Κίτρινο
Πυκνότητα Περίπου:	1,05 g/cm ³
Τελική δύναμη συγκόλλησης Μετά:	12 ώρες
Μέγιστο χάσμα συγκόλλησης:	0.5 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	10 °C
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής:	30 °C
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-55 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	150 °C
Ιξώδες Περίπου:	24000 mPa·s
Αντοχή στο νερό:	Πολυ Καλό

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 24 μήνες μετά την παραγωγή.
 Να αποθηκεύεται σε κλειστή συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C.
 Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ΜΜ/ΕΕ): βλ. συσκευασία.
 Κλείστε σωστά τη συσκευασία μετά τη χρήση και αποθηκεύστε την σε ξηρό, δροσερό και χωρίς παγετό μέρος.
 Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.