



BISON KIT®

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ, ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΙΝ'ΕΛΟ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα γενικής χρήσης με βάση το καουτσούκ από νεοπρένιο με ενσωματωμένη βούρτσα. Για αναρίθμητες εργασίες επισκευής και σέρβις που απαιτούν άμεση συγκόλληση. Εξαιρετικά κατάλληλο για υλικά υπό ένταση. Υγρασία και αντοχή στον παγετό. Αντοχή σε θερμοκρασίες μεταξύ -40 °C και + 70 °C.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανική για συγκόλληση επιφανειών ή επίστρωση διάφορων υλικών τα οποία χρειάζονται άμεση συγκόλληση, γέμισμα ή επεξεργασία. Κολλά, μεταξύ άλλων, ξύλο, χαρτόνι, ξυλόφυλλα, πλαστικές και μεταλλικές σανίδες (για παράδειγμα, επένδυση επιφάνειας υψηλής πίεσης (HPL), Formica® (φορμάικα)), (πορώδες) καουτσούκ, δέρμα, φελλό, караβόπανο, λινόταπητα και αφρό πολυαιθέρα (ηχομόνωση) με τα ίδια τα υλικά καθώς και με πολλά άλλα υλικά. Κατάλληλη επίσης για την επιδιόρθωση παπουτσιών, τσαντών, παιχνιδιών και χαλιών ή για χειροτεχνίες (χόμπυ).

Ακατάλληλο για Δεν είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση αφρώδους πολυστυρενίου (Temprex®, αφρώδες πολυστυρένιο), PE, PP και βινυλίου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Άμεση συγκόλληση
- Εξαιρετικά ισχυρή
- Γενικής χρήσης
- Μόνιμα εύκαμπτη
- Ανθεκτική στη υγρασία
- Εύχρηστη
- Με ενσωματωμένο πινέλο
- Βιδωτό πώμα που ξανακλείνει
- Κατάλληλη για υλικά υπό ένταση

- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -40°C έως +70°C
- Κάλυψη: 300-500 ml/m², με εφαρμογή και στις δύο πλευρές

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Χρησιμοποιείτε την κόλλα και τις επιφάνειες προς συγκόλληση μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65%. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων στο τελικό προϊόν. Μετά την επικόλληση δεν θα είναι δυνατή η αναπροσαρμογή. Δοκιμάζετε πάντα την κόλλα σε ένα (μη ορατό) τμήμα της επιφάνειας.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, σκουριά και λίπη και να εφάπτονται καλά. Καθαρίστε και απολιπάνετε τις επιφάνειες που θα κολλήσετε για καλύτερα αποτελέσματα.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Τα υλικά προς συγκόλληση πρέπει να είναι στεγνά, χωρίς λιπαρότητα και σκόνη. Οι επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους. Για βέλτιστα αποτελέσματα, απομακρύνετε πρώτα τη λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: 2-2,5 m²/λίτρο, με εφαρμογή και στις δύο πλευρές, ανάλογα με τη φύση των υλικών προς συγκόλληση.

Οδηγίες χρήσης:

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. Δεν πρέπει να αραιώνεται κατά προτίμηση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρότητα. Επικαλύψτε πλήρως και τις δύο επιφάνειες. Αφήστε τις να στεγνώσουν για 10-40 λεπτά τουλάχιστον. Εάν το υλικό είναι πορώδες, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση και αφήστε τη να στεγνώσει. Κατόπιν, ενώστε τις επιφάνειες και κυλήστε ή χτυπήστε τις σταθερά (με ένα λαστιχένιο σφυρί).

Λεκέδες / υπολείμματα: Αφαιρέστε αμέσως τα υπολείμματα υγρής κόλλας με διαλυτικό. Η αποξηραμένη περίσσεια κόλλα μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά ή με απογυμνωτή χρωμάτων (κάντε δοκιμή πρώτα).

Σημεία προσοχής: Σημαντικό: χρησιμοποιείτε την κόλλα και τις επιφάνειες προς συγκόλληση μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65%. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί ο σχηματισμός φυσαλίδων στο τελικό προϊόν. Μετά την επικόλληση δεν θα είναι δυνατή η αναπροσαρμογή. Δοκιμάζετε πάντα την κόλλα σε ένα (μη ορατό) τμήμα της επιφάνειας.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



BISON KIT®

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ, ΥΓΡΗ ΚΏΛΛΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΎΚ ΑΠΌ ΝΕΟΠΡΈΝΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΈΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΠΙΝΈΛΟ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Καουτσούκ από νεοπρένιο
Χρώμα:	Κίτρινο / καφέ
Πυκνότητα Περίπου:	0.86 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης:	K1 (<21°C)
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-15 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	70 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Καλό
Στέρεες ύλες Περίπου:	24 %
Ιξώδες:	Υγρό

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε το προϊόν κατάλληλα κλεισμένο σε δροσερό μέρος όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου. Η διάρκεια διατήρησης ανέρχεται σε 24 μήνες τουλάχιστον.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.